

# Primero



Super Guard



Scratch resistant



Suitable for bathrooms



INFORMACE O VÝROBKU   PRODUCT INFORMATION	
Oblast použití   Level of use	EN 685 23 - 31
Celková tloušťka   Total thickness	EN 428 ca. 2,00 mm (80 mils)
Nášlapná vrstva   Wear layer	EN 429 ca. 0,30 mm (12 mils)
PU ochrana nášlapné vrstvy   Wear layer PUR treatment	Superguard®
Celková hmotnost g/m <sup>2</sup>   Total weight g/m <sup>2</sup>	EN 430 ca. 3.240

VELIKOST & BALENÍ   SIZE & PACKING	
Lamela A   Planks A	EN 427 16,3 x 98,8 cm (6,42" x 38,90")
Dlažba A   Tiles A	EN 427 32,9 x 65,9 cm (12,95" x 25,94")
Dlažba B   Tiles B	EN 427 39,3 x 39,3 cm (15,47" x 15,47")
Počet lamel v balení A   Box planks A	24 pcs/box 3,87 m <sup>2</sup> /box (4,62 y <sup>2</sup> /box)
Počet dlažeb v balení A   Box Tiles A	18 pcs/box 3,9 m <sup>2</sup> /box (4,67 y <sup>2</sup> /box)
Počet dlažeb v balení B   Box Tiles B	26 pcs/box 4,02 m <sup>2</sup> /box (4,8 y <sup>2</sup> /box)

VÝSLEDKY TESTŮ   TEST RESULTS	
Reakce na oheň   Inflammability	EN 13501 Bfl-S1
Odolnost proti poškrábání   Scratch resistance	EN 660-2 Class T
Pravouhlost & Rovnost   Squareness & straightness	EN 427 ≤ 0,25 mm (Tiles B) ≤ 0,35 mm (Planks A & Tiles A)
Protiskluznost   Slip resistance	EN 13893 DS
Omezení skluzu   Slip restraint	DIN 51130 R9 / R10
Trvalá deformace   Residual indentation	EN 433 ≤ 0,10 mm
Odolnost na zatížení nábytkem   Furniture leg resistance	EN 424 Velmi dobré   Very good
Kroutivost   Curling	EN 434 ≤ 2 mm
Elektrický odpor   Electrical resistance	EN 1081 ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
Rozměrová stálost   Dimensional stability	EN 434 Norm: ≤ 0,25 % Average result measured: ≤ 0,05 %
Tepelná izolace   Heat insulation	EN 12524 0,25 w/(m.K)
Tepelný odpor R   Thermal resistance R	ISO 8302 0,01 m <sup>2</sup> .K/W
Elektrostatické chování   Electrostatic performance	EN 1815 < 2 kV
Skupina formaldehydu   Formaldehyde group	EN 717-1 E1
Zvuková izolace   Acoustic insulation	ISO 717-1 4 dB
Odolnost na kolečkovou židli   Castor chair resistance	EN 425 Bez trhlin, bez poškození   No cracks, no damage
Odolnost proti skvrnám   Stain resistance	EN 423 Velmi dobré   Very good
Stálost na světle   Light fastness	ISO 105 B02 ≥6
Podlahové topení   Underfloor heating	EN 12524 Vhodné, max 27°C   Suitable, max 27° C
Odolnost vůči chemikáliím   Resistance to chemicals	EN 423 Velmi dobré   Very good
Záruka (rok)   Warranty (year)	12 Residential   5 Commercial

Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasně opotřebením způsobené standardním užíváním. | The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use



EN 14041 : 2004  
06



Prkna, která znamenají domov

Podlahy Šesták s. r. o.  
Business Park  
Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10  
IČO: 27226531  
DIČ: CZ27226531

Tel.: +120 272 706 414  
Fax.: +420 296 584 307  
GE Money Bank 172403842/0600

E-mail: [podlahy@jsi-sestak.cz](mailto:podlahy@jsi-sestak.cz)  
<http://www.podlahy-sestak.cz>  
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105910