


TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

V-WOOD Dub Family 1WC000014



Index výrobku	BLC-DBE1-L05-P2R-A14130-F
Katalogové číslo výrobku	1WC000014

MATERIÁL / KONSTRUKCE

Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřevo, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevo.
Vzhled povrchu	Jednolamelové prkno (jedna lamela na povrchu prkna), třída Family.
Povrchová úprava	5 vrstev akrylátového matného laku, tvrzeného UV (3 vrstvy podkladového laku, 2 vrstvy laku povrchového).
Systém spojení prken (ke každému balíku je přiložen návod na montáž podlahy)	Příčný okraj – Optilock, vložka čelního spoje - HDF

CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA

Charakteristika horní vrstvy	Dubové dřevo se suky charakteristickými pro dub. Podlaha se vyznačuje velkou proměnlivostí odstínů a letokruhy. Tmavne vlivem UV záření. Barva – popelová, čtyřstranná microfáze, kartáčovaný.
Tvrdost dubového dřeva aplikovaného na horní vrstvě desky. Metoda měření – dle normy EN 13489 – Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrdost – 37 MPa

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA

Rozměry	Rozměrová tolerance
Tloušťka: 14 mm	Mezera mezi dvěma položenými prkny $\leq 0,2$ mm
Délka: 725 mm	+/-0,1 %
Šířka: 130 mm	+/-0,2 mm

TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA (měřené podle normy EN 13647)

Povrchová vrstva	2,5 mm
Jádro (střední vrstva plus spodní vrstva)	11,5 mm

BALENÍ

Počet prken v balení	7 ks x 660 mm
Balení	0,65 m ² /bal., 64 bal./paleta = 41,6 m ²
Hmotnost balení	5,01 kg (jedná se o informativní hodnotu)

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / GARANCE

Vlhkost prkna	7 % +/- 2 %
Montáž na podlahové topení	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Garance	30 let (bytová), 5 let (komerční)

POPIS HORNÍ VRSTVY*

Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy	Třída Family
Zdravé suky	Přípustné o průměru do 35 mm
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	Přípustné o průměru do 25 mm
Otvory po sucích, zatmelené	Přípustné o průměru do 20 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá v rámci druhu
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Lesk	Přípustná bez omezení
Běl	Přípustná běl na okraji lamely až do 10 % šířky desky
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 6 mm a délce do 200 mm
Biodegradace (zmodráání / žluté skvrny)	Nepřípustná

* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.